

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Żel wskaźnikowy 3-7 mm Silica gel 3-7 mm

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Wilgoć	max. 3%	2,35%
Uziarnienie	2 - 7 mm	zgodny
Wytrzymałość mech.	nie norm.	nie norm.
Gęstość nasypowa	650 - 800 g/l	745 g/l
Aktywność dynamiczna przy wilgotności względnej:		
- 40%	20%	20%
Aktywność statyczna przy wilgotności względnej:		
- 20%	8 - 13%	9%
- 35%	13 - 20%	15%
- 50%	20 - 25%	22%

Żel nie jest barwiony związkami kobaltu.

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: